

NIEUW

SKYLT Polish #9145 Ultramat

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving

Watergedragen polish voor het periodieke onderhoud van met SKYLT lak afgewerkte vloeren. Behoudt en beschermt het onbehandelde uiterlijk van SKYLT. Herstelt en verlengt de levensduur van de laklaag. Voorkomt indringen van vuil, vult kleine gebruikskrasjes en maskeert gebruikssporen.

Productspecificaties

Verpakkingen	Fles 1 liter
Gemiddeld rendement	40-60 m ² /l
Mengverhouding	Onverdund aanbrengen
Verwerkingstemperatuur	Ruimte- en vloertemperatuur tussen 10°C en 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid bij verwerking	Tussen 40% en 80% RLV.
Droogtijd	Ca 1-2 uur, bij 20°C en 65% RLV. Draag zorg voor voldoende ventilatie.
Belastbaar	Direct na droging.
Bestendigheid	Bestand tegen water, zeep en milde reinigingsmiddelen zoals SKYLT Conditioner #9140.
pH-waarde	8
Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Ondergrond en voorbereiding

- Ruimte leegmaken en vloer stofzuigen.
- Breng alleen polish aan op een schone ondergrond. Het oppervlak daarom eerst dweilend reinigen met SKYLT Intensief Reiniger #9150 en natrekken met schoon water.
- Voorkom een te dikke polishlaag: Na 2 à 3 polishbehandelingen is het nodig om de oude polishlagen volledig te verwijderen. Kies dan voor een schrobbende reiniging met SKYLT Intensief Reiniger.
- Op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak maken.

Polish aanbrengen na

- reinigen met SKYLT Intensief Reiniger #9150: Na volledige droging van de reiniging. Voelt de laklaag dan nog verweekt en enigszins kleverig aan, dan minimaal 8 uur droogtijd aanhouden.
- het aanbrengen van een laag SKYLT lak: 16-24 uur na droging van de laatste laklaag.
- een eerste laag SKYLT Polish: Na volledige droging van de eerste laag.

Applicatie

Altijd het gehele oppervlak behandelen om glans- en laagdikte verschillen te vermijden.

De polish goed schudden voor gebruik. SKYLT Polish onverdund aanbrengen met een polishverdeler of vachtwisser. De polishverdeler/vachtwisser eerst verzadigen met polish. Giet steeds een plasje polish op de vloer en vervolgens

gelijkmatig verdelen in banen of vakken. De polish vol opzetten en overlappingen goed nat-in-nat doorhalen. Verschillen in laagdikte vermijden. Geen drogende polishlaag proberen te corrigeren. Breng indien nodig een tweede laag aan. Wacht tot de eerste polishlaag volledig droog is.

Afval

Vloeibare polishresten en verpakkingen met natte restanten afvoeren als chemisch afval. Volledig gedroogde polishresten en ingedroogde polishverdelers/vachtwissers kunnen als restafval worden afgevoerd.

Onderhoudsrichtlijn SKYLT Onderhoudsmiddelen

Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor het onderhoud van een vloer:

	SKYLT Conditioner #9140 (of SKYLT Conditioner Spray #9145)	SKYLT Intensief Reiniger #9150	SKYLT Polish #9145 Ultramat
			
Toepassing	Normale reiniging	Periodieke reiniging - onderhoudsbeurt	Opfrissing en herstelling
Matig belaste vloeren zoals woon- en slaapkamers.	2-3 keer per maand	1 keer per 1-2 jaar	1 keer per 1-2 jaar
Middelzwaar belaste vloeren zoals intensief gebruikte woonkamers, trappen, gangen, kantoren.	1-2 keer per week	1-2 keer per jaar	1-2 keer per jaar
Zwaar belaste vloeren zoals winkels, scholen, restaurants.	Elke 1-2 dagen	1 keer per 3-6 maanden	Geen polish 1 à 2 laklagen naar keuze

Preventief onderhoud

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Gebruik schoonlooppotten om vuilinloop zoveel mogelijk te voorkomen.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- Voorzie stoelen en ander meubilair van beschermviltjes.
- Na verloop van jaren zal uw vloer een keer moeten overgelakt worden. Zorg ervoor dat dit tijdig gebeurt, in ieder geval voordat de laklaag plaatselijk doorgesleten is.
- Repareer tijdig diepe krassen en beschadigingen waarbij de laklagen volledig doorgesneden is, die kunnen ontstaan door het vallen van een scherp voorwerp of door puntbelasting.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product - documenten/informatiebladen.