

STEP Parketlak 1K #6640 Ultramat

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving

Watergedragen 1-componenten Poly-Urethaan vloerlak voor binnen toepassingen. Kant en klaar en sneldrogend. Biedt een ultramatte en natuurlijk ogende bescherming. Geschikt als aflak voor intensief gebruik op parket en houten vloeren.

Productspecificaties

	Verpakkingen	Fles 1 liter Can 4 liter
	Rendement	10-12 m ² /l afhankelijk van de ondergrond. 1 ^e laag ca 8m ² /L = ca 125gr/ m ² . 2 ^e laag ca 10m ² /L = ca 100gr/ m ² . 3 ^e laag ca 12m ² /L = ca 80gr/ m ² .
	Verdunnen met	STEP Parketlak 1K Ultramat is gebruiksklaar. Indien nodig de opentijd verlengen met Extender.
	Reinigen met	Gemorst materiaal en gereedschappen voor aanbrenging reinigen met ruim water en/of STEP Milde Reiniger. Voorkom dat spoelwater in het milieu terecht komt. Gedroogde laag kan allen mechanisch worden verwijderd.
	Verwerkingstemperatuur	Ruimte- en vloertemperatuur tussen 10°C en 30°C.
	Relatieve luchtvochtigheid bij verwerking	Tussen 40% en 80% RLV.
	Stofdroog	± 1 uur
	Droogtijd / Overlakbaar na minimaal	Ca 2-3 uur. Bij 20°C en 65% RLV. Draag zorg voor voldoende ventilatie.
	Belastbaar	Licht belastbaar na 12 uur. Volledige doorharding na 3 dagen bij 20°C en 65% RLV. Draag zorg voor voldoende ventilatie. Afdekken/afplakken vóór volledige uitharding kan schade aan de afwerklaag veroorzaken.
	Vaste stofgehalte	Ca. 30 vol%
	VOS-gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (Cat.A/i): 140 g/l. Dit product bevat max. 35 g/l VOS. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO (NL).
	Glansgraad	15/4 Gloss Units gemeten volgens ISO 2813 bij 60°/85° graden invalshoek op een vlakke, inerte ondergrond
	Viscositeit	30s volgens ISO 2431
	pH-waarde	8
	Slijtvastheid	Goed
	Bestendigheden	Zeer goede chemische bestendigheid tegen water, alcohol en detergents. Goede vlekbestendigheid tegen koffie, wijn en thee. Redelijke huidvetbestendigheid. Gebruik voor optimale huidvetbestendigheid een 2K-lak.
	Voldoet aan	Indoor Air Quality Decree - België; Interieur A+ - Frankrijk
	Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Ondergrond en voorbereiding

Check de lak- en droogomstandigheden ruim voordat met lakken begonnen wordt. Dit geeft tijd en gelegenheid om maatregelen te nemen. Registreer de charge-nummers van de gebruikte producten (6-cijferig nummer op de verpakking). Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Lak voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen. De ondergrond dient schoon, droog en vrij van was, vet en stof te zijn. Hout dient egaal geschuurd te zijn. Na de laatste schuurgang zorgvuldig stofvrij maken en direct de eerste laag aanbrengen. Binnenvallend zonlicht zo nodig temperen. Zorg tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie.

Systeemopbouw

Kaal geschuurde ondergrond keuze uit de volgende opbouw mogelijkheden:

- Eerste laag STEP Grondlak Naturel #5020 en 2 lagen STEP Parketlak 1K #6640 Ultramat.
- 3 lagen STEP Parketlak 1K #6640 Ultramat.

Voor het aanbrengen van de laatste laklaag het oppervlak tussenschuren met P120.

Op bestaande laklaag: 1 à 2 lagen STEP Parketlak 1K #6640 Ultramat. Ondergrond eerst reinigen met STRIP en tussenschuren met P120. Altijd vooraf de hechting controleren.

Applicatie

De lak kort en krachtig doorschudden, daarna uitgieten door een zeef in een lakbak. Verdeel de lak gelijkmatig in banen of vakken. Overlappingsen goed nat in nat doorrollen. Verschillen in laagdikte vermijden. Het is belangrijk de lak vol op te zetten. Dit creëert een betere benutting en betere vloei. Daarmee voorkomt men aanzetten. Gebruik een microvezel lakroller met een vachtdikte van 9-11 mm, en voor de kanten of kleine onderdelen, een volle, langharige kwast. Gebruik alleen roestvast stalen of kunststof gereedschap.

Overige

- Voorkom ijzerdeeltjes in het hout. Deze zullen bij eiken zwart verkleuren. Gebruik bij het vermoeden van ijzerdeeltjes Seal-ADD in de eerste laklaag. Let op, het eikenhout kan hierdoor iets donkerder opkleuren.
- Geen weekmakerhoudende materialen in contact laten komen met de laklaag, dit kan verkleuring veroorzaken.
- Het gebruik van watergedragen lakken kan bij kambala en afzelia e.d. verstoring van de lak in de nerven opleveren. Kambala-sealer vermindert de kans op deze verstoring, maar kan dit niet 100% gegarandeerd voorkomen.

Afval

Vloeibare lakresten en jerrycans met natte lakrestanten afvoeren als chemisch afval. Volledig gedroogde lakresten en ingedroogde rollers en kwasten kunnen als restafval worden afgevoerd.

Onderhoud

Reinigen met STEP Milde Reiniger #9160. Zie voor meer informatie de bijbehorende Onderhoudswijzer.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product - document/informatiebladen.