

Technisch Informatie Blad

STEP Parketlak 2K Satijn #6560



Toepassing:

Watergedragen 2-componenten polyurethaanlak. Geschikt voor zeer intensief belaste vloeren met veel 'traffic'. Toe te passen als aflak op voorbehandelde ondergronden van hout, linoleum, beton, kurk, etc. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER STEP voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Kleur	Bleek witte vloeistof, droogt helder transparant op. Niet vergelend.
Glansgraad	Satijn
Geur	Mild
Vastestof	≈ 34 VOL %
pH	7,5
Viscositeit/vloeibaarheid	Dun-vloeibaar
Schuurbaarheid	Goed
Rendement	8-12 m ² per liter
Stofdroog	1 uur
Overlakbaar/ Overschilderbaar	3 – 4 uur
Licht belastbaar	12 uur
Volledig belastbaar	3 dagen (vloer niet eerder afdekken met folie of tapijten)
Krasvastheid	Zeer goed bestand tegen gebruikskrassen, zoals zand onder schoenen en dergelijke.
Slijtvastheid	Zeer goed
Bestendigheden	Zeer goede chemische bestendigheid tegen water, alcohol en detergents. Goede vlekbestendigheid tegen koffie, wijn en thee.
Stroefheid/anti-slip	Ingesteld voor dagelijks gebruik, lopend verkeer.
Voldoet aan	AgBB/DiBt – Duitsland

Technisch Informatie Blad

STEP Parketlak 2K Satijn #6560

	Indoor Air Quality Decree – België
--	------------------------------------

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

1 liter fles; art.nr. 5545233; EAN 8716544037922 (doos = 12x1 ltr)

A-component = 0,94 ltr, B-component = 0,06 ltr

4 liter can; art.nr. 5545239; EAN 8716544037939 (doos = 4 x 4 ltr)

A-component = 3,76 ltr, B-component = 0,24 ltr

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.